

# MARINE MINIO

αντισκωριακό θιξοτροπικό  
αστάρι μετάλλου

- ισχυρή αντισκωριακή προστασία
- γρήγορο στέγνωμα
- ισχυρή πρόσφυση



Το MARINE MINIO είναι θιξοτροπικό υπόστρωμα συμπλομερών ρητινών με εξαιρετική και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία. Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε αντιδιαβρωτικό καθαρό οξείδιο του μολύβδου προσφέρει άριστη αντισκωριακή προστασία ακόμα και σε επιφάνειες που βρίσκονται σε δυσμενές οξειδωτικό περιβάλλον, παρέχοντας πλήρη προστασία κατά τη οξείδωσης. Σε συνδυασμό με τις ειδικές θιξοτροπικές ρητίνες βάση των οποίων παράγεται το καθιστά ιδανικό για τη συντήρηση σιδερένιων και ξύλινων επιφανειών μέσα και έξω από τη θάλασσα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη συνεχή παραμονή στο νερό, σε αντίθεση με το μίνιο λινελαίου. Ιδανικό για ξύλινα σκάφη για προστασία από τη σήψη και από τα παράσιτα των ξύλων. Δουλεύεται εύκολα και δίνει λείες επιφάνειες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε παλιά στρώματα χρωμάτων. Εμφανίζει πολύ καλύτερη ελαστικότητα από τα γνωστά αντισκωριακά και δέχεται τα περισσότερα συστήματα επιφανειακής βαφής.

## ΑΠΟΔΟΣΗ

10±3m<sup>2</sup>/lt

## ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

MATT

## ΑΡΑΙΩΣΗ

5-10% WHITE SPIRIT/ THINNER 135

## ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

1-2 ώρες\*

## ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ

4-6 ώρες\*

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1-2 στρώσεις

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ρολό, πινέλο και spray airless

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)	2.10 ±0,05gr/cm <sup>3</sup>
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο. (ISO 3233-98)	82±2 %
ΙΕΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	49±3 %
ΙΕΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 80±10
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)	97%   150μμ υγρό φιλμ
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)	2.0±1
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (85°) (ISO 2813-99)	15±3
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ	100μμ (±5μμ) 2 στρώσεις
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (König) (ISO 1522-00)	60±10 sec, μετά από 7μέρες
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	min 5°C -max 30°C

## REGULATION 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/θ: Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού): 500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.

\* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

F595 | MARINE MINIO

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

NAYTIALIKA  
ΧΡΩΜΑΤΑ  
&  
ΑΣΤΑΡΙΑ



## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Αφού, απομακρύνουμε όλα τα παλιά χρώματα, σκουριές, σαθρά υλικά και λάδια, γυαλοχαρτάρουμε και αφαιρούμε τις σκόνες με ένα πανί.

Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

### ► Καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες:

Απολιπαίνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας Διαλυτικό Πινέλου THINNER 135. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις MARINE MINIO.

### ► Βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες:

Γυαλοχαρτάρουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες. Αφαιρούμε μόνο τα χοντρά λέπια. Εφαρμόζουμε κατευθείαν πάνω στη σκουριά. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις MARINE MINIO.

### ► Καινούργιες ξύλινες επιφάνειες:

Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις MARINE MINIO.

### ► Βαμμένες ξύλινες επιφάνειες:

Γυαλοχαρτάρουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις MARINE MINIO.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- ΣΙΔΗΡΟΣ
- ΧΑΛΥΒΑΣ
- ΞΥΛΟ

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Πριν την εφαρμογή του τελικού βερνικοχρώματος η επιφάνεια λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνεται η σκόνη.
- Αφού στεγνώσει πλήρως το MARINE MINIO, γυαλοχαρτάρουμε, απομακρύνουμε τη σκόνη και εφαρμόζουμε το τελικό χρώμα της επιλογής μας (TROPICAL, METAL-X, PAINTOL GLOSS / PAINTOL SATIN H.S, METALAIID).
- Εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο με αραίωση 5-10% με WHITE SPIRIT ή πιστόλι airless με αραίωση 10-15% με Διαλυτικό Πιστολιού THINNER 135.

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Αποτελεί άριστο υπόστρωμα για όλη τη σειρά υφαλοχρωμάτων TROPICAL.
- Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε ήδη οξειδωμένες επιφάνειες χωρίς προεργασία.
- Για απευθείας εφαρμογή του POLYGLOSS χωρίς τη χρήση ασταριού UNI-PRIMER απαιτείται η πλήρη σκλήρυνση του MARINE MINIOY διάρκειας μεγαλύτερης των 7 ημερών.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Διατίθεται σε Πορτοκαλί απόχρωση σε συσκευασίες των 750ml και 2.5L.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αρέσων WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

## ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

