

AQUAPRIMER


αστάρι βερνικοχρωμάτων νερού
για ξύλινες επιφάνειες
(βελατούρα νερού)

- μεγάλη γεμιστική ικανότητα
- εύκολο δούλεμα, άπλωμα & τρίψιμο
- ισχυρή πρόσφυση

Το AQUAPRIMER είναι αστάρι (βελατούρα) βερνικοχρωμάτων νερού με βάση τροποποιημένες πολυουρεθανικά ρητίνες. Κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα. Εφαρμόζεται σε παλιές βαμμένες επιφάνειες με χρώματα νερού ή διαλύτου είτε σε νέες επιφάνειες, από ξύλο, σοβά, κα. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και γυαλοχαρτάρεται εύκολα. Απλώνει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει βενιές και ματίσεις. Γεμίζει το υπόβαθρο και δίνει ματ επιφάνεια. Είναι ιδανικό υπόστρωμα για το AQUAGLOSS και το AQUASATIN. Δεν επηρεάζει την στιλπνότητα του τελικού βερνικοχρώματος. Αυξάνει την απόδοση, την αντοχή και την ανθεκτικότητα του τελικού χρώματος. Είναι πρακτικά άοσμο.

ΑΠΟΔΟΣΗ	9±2m ² /lt
ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	ΜΑΤ
ΑΡΑΙΩΣΗ	5-15% ΝΕΡΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1-2 ώρες*
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	4-6 ώρες*
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ρολό, πινέλο και spray airless

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΛΕΥΚΟ 490	1.43 ±0,05gr/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)		61±2 %
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο. (ISO 3233-98)		45±3 %
ΙΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 120±5
ΙΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 80±15
pH		8.10±0.3
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)		95% 150μm υγρό φίλμ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ (ASTM E 313-98)		≥ 84
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM E 313-98)		≤ 1
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)		5±2
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (85°) (ISO 2813-99)		12±5
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΗΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ASTM D 1849-03)		10/10 (1 μήνας, 50°C)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ		70μm (±5μm) / 2 στρώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		min 5°C -max 30°C

REGULATION 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/Ζ: Αστάρια): 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 29 g/l ΠΟΕ.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Αφού, απομακρύνουμε όλα τα παλιά χρώματα, σαθρά υλικά και λάδια, γυαλοχαρτάρουμε και αφαιρούμε τις σκόνες με ένα πανί.

Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

► **Καινούργιες ξύλινες επιφάνειες:**

Γυαλοχαρτάρουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες. Στοκάρουμε. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις συντηρητικό ξύλου POLACRYL 321. Ασταρώνουμε με το υπόστρωμα AQUAPRIMER, 1-2 στρώσεις.



► **Καινούργιες επιφάνειες τοιχοποιίας:**

Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις αστάρι πρόσφυσης FERM H2O. Στοκάρουμε. Γυαλοχαρτάρουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες. Ασταρώνουμε με το υπόστρωμα AQUAPRIMER, 1-2 στρώσεις.

► **Ξαναβαμμένες επιφάνειες με χρώματα διαλύτου με λείο και σταθερό υπόβαθρο:**

Γυαλοχαρτάρουμε ελαφρά και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες. Ασταρώνουμε με το υπόστρωμα AQUAPRIMER, 1-2 στρώσεις.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 ΞΥΛΟ
 ΤΟΙΧΟΠΟΪΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση & κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10°C, μεγαλύτερες των 30°C και υγρασία μεγαλύτερη από 70%.
- Εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο με αραιώση 0-10% με NEPO ή πιστόλι airless με αραιώση 10-15% με NEPO ανάλογα το μπεκ και το τύπο του πιστολιού.
- Αφού γίνει η πλήρη σκλήρυνση της 1^{ης} στρώσης, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη 2^η στρώση.

- Χρησιμοποιούμε πινέλο με συνθετική τρίχα, ρολό (κατά προτίμηση μοχέρ), πιστόλι αέρος (με μπεκ 1.8-2mm) ή airless.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Προτείνουμε τον χρωματισμό του AQUAPRIMER στις περιπτώσεις που ακολουθεί βερνικόχρωμα μειωμένης καλυπτικότητας, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων στρώσεων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml και 2.5L.
- Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού COLOR TOUCH σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται με την προσθήκη των ειδικών χρωστικών COLORTOUCH COLORANT στο σύστημα ανάμειξης της D.G.K. Pellachrom.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

