

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Silimper® Nano

Υδατοαπωθητικός εμποτισμός νανομοριακής δομής

Περιγραφή Προϊόντος

Υδατικής διασποράς υδατοαπωθητικός εμποτισμός νανομοριακής δομής με εξαιρετικά υψηλή διεισδυτικότητα, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρήσεις

Το Silimper® Nano είναι κατάλληλο για τον εμποτισμό κατακόρυφων ή κεκλιμένων απορροφητικών ορυκτών υποστρωμάτων όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, σοβάς, αμιαντοσιμέντο, τουβλοδομή, πλακίδια ταρατσών, πέτρα με συνεχή επιφάνεια (χωρίς ρηγματώσεις), ενώ παράλληλα προστατεύει από την απορρόφηση νερού χωρίς να αλλοιώνεται αισθητικά η όψη της επιφάνειας.

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα

- Υψηλή διεισδυτικότητα και προστασία από την υγρασία, λόγω της νανομοριακής σύστασης, επιτυγχάνοντας μείωση στην τριχοειδή απορρόφηση νερού
- Εμφανίζει γρήγορη απωθητικότητα στο νερό, αντιδρά χημικά και συγκολλείται στο υπόστρωμα, προσδίοντας αυξημένη υδροφοβία
- Εμποδίζει τον εμποτισμό των επιφανειών από το νερό της βροχής και προστατεύει από τα σκασίματα που προκαλούνται από τον παγετό.
- Μεγάλη αντοχή σε αλκαλικά υλικά ενώ αποτρέπει το φαινόμενο της εξάνθησης
- Βελτιώνει τη θερμομονωτική ικανότητα του υποστρώματος, μειώνοντας την θερμική αγωγιμότητα
- Περιορίζει τη δημιουργία μούχλας, διευκολύνοντας τον καθαρισμό των επιφανειών ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει
- Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας εφαρμογής και δεν κιτρινίζει
- Δεν περιέχει διαλύτες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (EN ISO 2811.01)	1.00 ± 0.01kg/l
pH (ISO 1148)	7.5 – 8.5
Κατανάλωση	100-200ml/m ² (Η κατανάλωση εξαρτάται από την μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα του υποστρώματος)
Χρόνος στεγνώματος (+25°C)	1-2 ώρες
Χρόνος επαναβαφής (+25°C)	< 2 ώρες

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 Β.Π.Α. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Silimper® Nano

Χρόνος τελικής ωρίμανσης (+25°C)

24 ώρες

Διείσδυση νερού (RILEM Μέθοδος δοκιμής 11.4)

0 ml/λεπτό (επιφάνεια τσιμέντου)

Απορρόφηση νερού και αντίσταση σε αλκαλία (EN 13580:2002)

<7,5% απορρόφηση νερού

<10,5% εμβάπτιση σε αλκαλικό περιβάλλον

Συντελεστής ξήρανσης (EN 13580:2002)

Class II >10%

Συνθήκες εφαρμογής

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Από +5°C έως +35°C

Θερμοκρασία υποστρώματος

Από +5°C έως +35°C

Υγρασία υποστρώματος

< 5%

Οδηγίες εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, μούχλα και σαθρά υλικά. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται είτε μηχανικά, είτε με νερό υπό υψηλή πίεση. Δεν συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών ή καθαριστικών, καθώς μειώνουν τη δραστικότητα του υλικού.

Εφαρμογή: Το Silimper® Nano προσφέρεται έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται σε στεγνές επιφάνειες με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή ψεκαστήρα σε μία στρώση, αρχίζοντας από το χαμηλότερο και καταλήγοντας στο υψηλότερο σημείο της επιφάνειας. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να παραμείνει στεγνή για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Η μέγιστη υδατοαπωθητική του ικανότητα εμφανίζεται λίγες ώρες μετά την εφαρμογή και αφού η επιφάνεια έχει κορεστεί από το υλικό. Σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα απαιτείται και εφαρμογή δεύτερης στρώσης.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός προτού στεγνώσει. Εάν το υπόστρωμα έχει καθαριστεί με υδροβολή, το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται 2-3 ημέρες μετά το στέγνωμα της επιφάνειας.
- Η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την επίστρωση του νέου σκυροδέματος.
- Το Silimper® Nano δεν είναι ανθεκτικό στα οξέα

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Silimper® Nano

Απόχρωση / Μορφή

Λευκό / Γαλακτώδες



Συσκευασία

Δοχεία των 20L, 3L και 1L

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής

18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον πταγετό.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.